



**RAPPORTO DI PROVA N° 986 / 2011**

Dalmine, 22.04.2011

Richiedente: PALADERI SPA — Via S.Leonardo 2 — 45010 VILLADOSE (RO)

Campionamento: a cura del richiedente

Data ricevimento campione: 18.04.2011

Campione dichiarato: Tubi di PE a parete rinforzata norma UNI EN 13476-3 : 2009

Descrizione del campione: n° 2 spezzoni di tubo, di cui uno con bicchiere DN 800 Sistema di giunzione anello elastomerico

Marcatura del bicchiere: ID-880 AVROT PALADEX 910113/22/108:18 22/07/2010

Marcatura del tubo: PALADERI PALADEX P IIP 119 RP 1.1/CO DN ID 800 PE SN12 U 14/07/10 1328800802

Identificazione campione: 419/2011

**VERIFICA DELLA TENUTA DEI GIUNTI AD ANELLO ELASTOMERICO DI TUBAZIONI DI SCARICO INTERRATO NON IN PRESSIONE**

Metodo di analisi: interno

Data di prova: 20.04.2011

Temperatura ambiente: 23 °C

Prove con pressioni idrostatiche P: (0,01 ÷ 0,15) <sup>+10%</sup>/<sub>-10%</sub> bar

Durata delle prove: 5 min

Pressioni delle prove:	Durata delle prove:	Risultato delle prove:
P <sub>1</sub> : 0,1 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>2</sub> : 0,2 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>3</sub> : 0,3 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>4</sub> : 0,4 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>5</sub> : 0,5 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>6</sub> : 0,6 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>7</sub> : 0,7 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>8</sub> : 0,8 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>9</sub> : 0,9 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>10</sub> : 1,0 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>11</sub> : 1,1 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>12</sub> : 1,2 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>13</sub> : 1,3 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>14</sub> : 1,4 bar	5 minuti	Nessuna perdita
P <sub>15</sub> : 1,5 bar	5 minuti	Nessuna perdita

Il Responsabile della Prova  
(geom. B. Peracchi)

Il Responsabile Tecnico del Laboratorio  
(p.l. G. Bate)

I risultati delle determinazioni sovraesposti si riferiscono soltanto al campione ricevuto.  
La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata dal Laboratorio Prove I.I.P.  
Il campione viene conservato per due mesi dalla data di emissione del presente Rapporto di Prova.